

LNS NiCroMo 60/16

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,14/A5,14M : ERNiCrMo-4
 ISO 18274 : S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Сплошная проволока на основе Ni для сварки CrMoW никелевых сплавов
 Чрезвычайно высокая стойкость к коррозионным средам с содержанием серной кислоты и хлоридов
 Также используется для сварки сплавов с содержанием никеля 9%
 Рекомендуется для применения с флюсом P2007

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	W	Fe
0,006	0,5	0,04	58	16	16	3,6	5,8

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	1,6	2,4
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X

LNS NiCroMo 60/16: вер. EN 02