

LNS Zeron 100X

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,9/A5,9M : ER 2594
ISO 14343-A : S 25 9 4 N L

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока из супердуплексной нержавеющей стали для сварки стали Zeron 100 и схожих с ней марок
Рекомендуется для использования в сочетании с флюсами P2000, P2007 или P7000

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	N	Cu	W
0,02	0,7	0,3	9,3	25	3,7	0,23	0,6	0,6

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)		1,6	2,4	3,2
Ед-ца:	Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X

LNS Zeron 100X: вер. EN 02

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).