SuperGlaze® MIG 5556

AWS A5.10/5.10M : ER5556

ISO 18273 : S AI 5556 (AIMg5Mn1Ti)

: 5556

ОБШЕЕ ОПИСАНИЕ

Повышенное содержание магния и марганца

Образует наплавление с пределом прочности, аналогичным сплавам серии 5ххх, например, 5083 и 5684 Наплавленный металл устойчив к воздействию морской воды

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СВАРКИ

ISO/ASME

PC/2G





PF/5G на полъем

ЗАЩИТНЫЕ ГАЗЫ (СОГЛАСНО ISO 14175)

: инертный газ Аг (100%) 13 : инертный газ Ar+ 0.5-95% Не

• 14-24 п/мин Расход газа

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

ABS

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

Mn Mq Zn Be макс. 0.25 макс. 0.4 макс. 0.1 0.5-1.0 4.7-5.5 0.05-0.20 макс. 0.25 0.05-0.20 макс. 0.0003 бал.

Примечание: общее содержание не указанных здесь элементов не должно превышать 0.15%

ТИПИЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

	Защитный газ	Состояние	Предел текучести (МПа)	Предел прочности (МПа)	Относительное удлинение (%)	
Типичные значения:	I1	Без ТО	125-145	275-295	17-25	

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

· 562-633°C Интервал плавления Плотность : около 2660 кг/м³ СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

См. "Руководство по сварочным материалам для алюминия"

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Структурные рамы в судостроении Мебель, резервуары для хранения Железнодорожная отрасль

Автомобильная отрасль и автотрейлеры Формованные панели грузовых автомобилей Автомобильные бамперы и стойки

ВИДЫ УПАКОВКИ

Е

	Диаметр (мм)	0.8	1.0	1.2	1.6	2.4	
д-ца:	Пластиковая катушка S100, 0,5 кг	Х	Χ	Χ	Х		Ī
	Катушка S300, 7,26 кг	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	
	Катушка BS300, 7,0 кг	Χ	Χ	Χ	X	X	
	Деревянная катушка, 23-27 кг		Χ	Χ	Χ	Χ	
	Упаковка АссиРак, 136 кг			Χ	X		
	Деревянная катушка, 159 кг		Χ	Χ	X	X	
	Деревянная катушка, 227 кг		Χ	Χ	Χ	Х	

Superglaze® MIG 5556: Bep. EN 01



Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).