

LNS 165

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,23/A5,23M : ENi5
ISO 14171-A : SZ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока с легированием Ni и Mo, предназначена для получения высоких показателей предела прочности и ударной вязкости.

Наилучшие показатели механических свойств достигаются при многопроходной сварке

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	TÜV	ABS	DNV	LRS
P240	X	X	X	X

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Mo
0,08	1,4	0,20	1,0	0,2

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B415, 25 кг + VCI		X	X	X	
Каркасная кассета B785, 100 кг			X	X	
Бочка Speed Feed, 400 кг			X		
Бочка Accutrak, 1000 кг	X	X	X	X	

LNS 165 вер. EN 02

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).