

# Св-08А

## КЛАССИФИКАЦИЯ

ГОСТ : 2246-70  
ТУ : 1227-058-27286438-2007

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Применяются для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей под слоем флюса и в газовой смеси. Обеспечивают образование надежных и аккуратных швов, гарантируют стабильное горение дуги.

## ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СВАРКИ



## ВИД ЗАЩИТЫ

Флюс, газовая смесь 80%  
Ar + 20% CO<sub>2</sub>

## ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

НАКС (Ø 2мм – КСМ, СК), ФС ЭТАН

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ, %

C	Mn	Si	S	P
0,06 – 0,09	0.8-1.1	≤0,06	≤0,008	≤0,012

## РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Диаметр, мм	2,0	3,0						
Картонная упаковка, 10 кг	x	x						