

LA 100

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,23/A5,23M : EM2
ISO 26304-A : SZ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока с низким содержанием углерода и высоким содержанием марганца, никеля и молибдена. Предназначается для сварки высокопрочных сталей

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Mo	P	S
0,05	1,7	0,45	1,9	0,45	<0,01	<0,01

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)		2,4	3,2	4,0
Ед-ца:	Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X
	Каркасная кассета B785, 100 кг		X	X
	Деревянная катушка, 300 кг			X
	Бочка Accutrak, 1000 кг		X	

LA 100: вер. EN 02

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).