

LNS 175

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,23/A5,23M : ENi3
ISO 14171-A : S2Ni3

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока с содержанием никеля 3,5% для сварки сталей, работающих при криогенных температурах

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni
0,08	1,0	0,1	3,5

ВИДЫ УПАКОВКИ

	Диаметр (мм)	3,2	4,0
Ед-ца:	Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X

LNS 175: вер. EN 02